

Folgende Parameter sind lt. Zulassung für:

**ASN 170101** Beton; **ASN 170102** Ziegel; **ASN 170103** Fliesen, Ziegel, Keramik

**ASN 170107** Gemische aus Beton/Ziegel von einem anerkannten

Baustofflabor zu beproben und einzuhalten:

Parameter	Feststoff in mg/kg	Eluat in µ/l
Arsen	15	10
Blei	140	25
Cadmium	1	1,5
Chrom (ges.)	120	12,5
Kupfer	80	20
Nickel	100	15
Quecksilber	1	< 0,5
Zink	300	150
Thallium	0,7	-
Chlorid	-	80.000
Cyanid	-	5
Sulfat	-	240.000
Kohlenwasserstoffe	400	-
TOC	1,0 Masse-%	-
PAK <sub>16</sub>	3	-
BTX	1	-
LH KW	1	-
EOX	1	-
PCB <sub>6</sub>	0,1	-
Benzo(a)pyren	0,6	-
Phenolindex	-	20
pH-Wert	-	7-12,5
elektr. Leitfähigkeit (µS/cm)	-	1.500